

## ALODINE 1200

Epaisseur du revêtement	Inférieur à 1 $\mu\text{m}$		
Surépaisseur engendrée par le dépôt	Identique à l'épaisseur déposée		
Dureté	Support non modifié		
Conductibilité	Bonne		
Soudabilité	Non soudable		
Tenue au Brouillard Salin	168 h suivant Norme ISO 9227 et ASTM B 117		
Accrochage peinture	Bon		
Glissement	Non applicable		
Aspect	Jaune irisé		
Support	Aluminium		
Capacité	Longueur	Largeur	Hauteur
	1 300 mm	700 mm	1 000 mm
Techniques de traitement	Pièces unitaire ou Cadre		
Commentaires	Principalement utilisé pour accrochage peinture ou en prise de masse		