

DORURE (alliage or – cobalt 99.5% d'or)

Epaisseur du revêtement	0.02 à 5 μm		
Surépaisseur engendrée par le dépôt	Identique à l'épaisseur déposée		
Dureté	120 – 180 Hv		
Conductibilité	Très bonne		
Soudabilité	Soudable		
Tenue au Brouillard Salin	Très bonne suivant Norme ISO 9227 et ASTM B117		
Accrochage peinture	Non applicable		
Glissement	Non		
Aspect	Jaune orangé brillant		
Support	Acier Inox Cuivre ou Laiton avec sous couche nickel Aluminium avec sous couche nickel		
Capacité	Longueur	Largeur	Hauteur
	600 mm	400 mm	600 mm
Techniques de traitement	Pièces unitaire, Cadre ou Tonneau		
Commentaires	Très bonne résistance à l'usure Utilisé en connectique		