

ETAMAGE

Epaisseur du revêtement	3 à 20 μm		
Surépaisseur engendrée par le dépôt	Identique à l'épaisseur déposée		
Dureté	20 – 30 Hv		
Conductibilité	Bonne		
Soudabilité	Bonne		
Tenue au Brouillard Salin	-		
Accrochage peinture	Non applicable		
Glissement	Non		
Aspect	Blanc brillant		
Support	Acier Inox Cuivre/laiton Aluminium avec sous couche cuivre ou nickel		
Capacité	Longueur	Largeur	Hauteur
	2 300 mm	400 mm	1 000 mm
Techniques de traitement	Pièces unitaire, Cadre ou Tonneau		
Commentaires	Utilisé en connectique et soudure Utilisé dans l'alimentaire		