

NICKEL SULFAMATE

Epaisseur du revêtement	1 à 20 μm		
Surépaisseur engendrée par le dépôt	Identique à l'épaisseur déposée		
Dureté	Environ 200 Hv		
Conductibilité	Bonne		
Soudabilité	Bonne		
Tenue au Brouillard Salin	-		
Accrochage peinture	Non applicable		
Glissement	Non applicable		
Aspect	semi brillant		
Support	Acier Inox Cuivre Laiton Aluminium		
Capacité	Longueur	Largeur	Hauteur
	950 mm	750 mm	800 mm
Techniques de traitement	Pièce unitaire, cadre ou tonneau		
Commentaires	<ul style="list-style-type: none"> • Très bonne ductibilité • Sertissable • Utilisé en soudure et connectique 		