

Phosphatation Manganèse

Epaisseur du revêtement	3 à 5 μm		
Surépaisseur engendrée par le dépôt	Identique à l'épaisseur déposée		
Dureté	-		
Conductibilité	Mauvais conducteur		
Soudabilité	Non soudable		
Tenue au Brouillard Salin	24h avec huilage au Brouillard Salin		
Accrochage peinture	Non		
Glissement	Oui		
Aspect	Gris foncé		
Support	Acier Fonte		
Capacité	Longueur	Largeur	Hauteur
	1 000 mm	600 mm	600 mm
Techniques de traitement	Pièce unitaire, cadre ou tonneau		
Commentaires	Utilisé pour : <ul style="list-style-type: none"> • Adhérisation • Anti grippage et anticorrosion avec huilage 		