

Phosphatation Zinc

Epaisseur du revêtement	3 à 5 μm		
Surépaisseur engendrée par le dépôt	Identique à l'épaisseur déposée		
Dureté	Non		
Conductibilité	Mauvais conducteur		
Soudabilité	Non soudable		
Tenue au Brouillard Salin	Faible < 2 heures sans finition grasse		
Accrochage peinture	Oui		
Glissement	Oui		
Aspect	Gris		
Support	Acier Fonte		
Capacité	Longueur	Largeur	Hauteur
	1 000 mm	800 mm	600 mm
Techniques de traitement	Pièce unitaire, cadre ou tonneau		
Commentaires	Utilisé pour : <ul style="list-style-type: none"> • Accrochage peinture, Anti grippage, adhérisation • Déformation à froid 		