

Zingage

Epaisseur du revêtement	5 à 20 μm		
Surépaisseur engendrée par le dépôt	Identique à l'épaisseur déposée		
Dureté	-		
Conductibilité	Oui		
Soudabilité	Non		
Tenue au Brouillard Salin	Varie suivant la finition		
Accrochage peinture	Oui		
Glissement	Non applicable		
Aspect	Blanc bleuté ou Jaune suivant finition		
Support	Acier Inox		
Capacité	Longueur	Largeur	Hauteur
	3 000 mm	800 mm	1 200 mm
Techniques de traitement	Pièce unitaire, cadre ou tonneau		
Commentaires	<p>La société DEC réalise un dépôt de zinc avec trois types de finitions :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Passivation Bleue : passivation sans chrome VI répondant à la norme ROHS. Tenue à la corrosion : 72 heures sans rouille blanche. - Passivation ROHS : aspect légèrement irisé. Passivation sans chrome VI + top coat. Tenue à la corrosion = 200 heures sans rouille blanche - Passivation Bichromatée : aspect jaune. Tenue à la corrosion = 200 heures sans rouille blanche. <p>Utilisé en sous couche avant peinture et anti corrosion.</p>		